



MALINGSYSTEM

ER Trading AS
Tangen 4
4070 RANDABERG

Prosjekt:	
Spesifikasjon:	Norsok M-501 Rev. 5

System: 2 S

Dato: _____ Rev.: 0

Forbehandling	Strøk Nr.	PRODUKTER	Tørrfilm tykkelse (T.F.T.)			% Rel. Luftfukt. Min./max.	Overmalingsintervaller						Tynner	
			Min.	Spes.	Max.		5° C		15° C		25° C		Nr.	Max. %
							Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		

HOVEDSYSTEM

Standard: Sa 2 ½	1	Thermally sprayed al.		200										
ISO 8501-1:1988	2	Thermaline 4674		25	0-85	12 h	N.A.	6 h	N.A.	3 h	N.A.	10	12	
Overflateruhet	3													
50 - 85 Microns	4													
(R max) (Rmax)	5													
	6													
	7													
	8													
		Totalt		225										

ANBEFALT REPARASJONSSYSTEM

1. Store flater		Reblåsing og maling ihht. ovenstående hovedsystem											
2. Små flater hvor blåserensing ikke er mulig	1												
	2												
	3												
Standard:	4												
ISO 8501-1:1988	5												
	6												
	7												
		Totalt											

NB: Den totale Min. T.F.T. kan ikke oppnås ved påføring av min. T.F.T for hvert enkelt strøk

KOMMENTAR: Overmalingsintervallene gjelder for spesifiserte filmtykkelser. Luftfuktighet og ventilasjon vil påvirke overmalingsintervallene.